

LEGNO LAMELLARE INCOLLATO

PROFILI LAMELLARI

INFORMAZIONI GENERALI	
Gruppo Merceologico	Profili lamellari
Specie Legnosa	Rovere europeo (Quercus robur - Quercus petraea)
Sede Produttiva	Elda Dvro Doo, Croazia; Lipovljani Lignum Doo, Croazia
Tonalità	Colore rovere naturale
Classe di servizio	1
Classe di utilizzo	3 (CEN/TS 13307-2: 2009)

DESCRIZIONE:

I profili lamellari sono composti normalmente da 3, o più, strati incollati tra loro, le cui lamelle possono essere giuntate o no, in base alla tipologia e composizione: DKD, DKK, KKK, DKA, DAA.

- D sta per lamelle continue a lista intera
- K sta per lamelle giuntate a pettine (finger-joint)
- A sta per lamelle giuntate più lunghe, minimo a 600mm

FORMATO:

Questa tipologia di prodotto varia molto nelle sue dimensioni, in base alla specifica richiesta del cliente.

UTILIZZO:

Questi profili vengono solitamente utilizzati per infissi, in particolare finestre, mobili di massello, gambe per i tavoli, pareti, scale, etc.



PROVE TECNICHE		TIPOLOGIA DI PROFILO	PRESTAZIONE
Resistenza dell'incollaggio al taglio per trazione tipo D4*	1	DKD	9.4 N/mm ²
		KKK	9.9 N/mm ²
	2	DKD	3.6 N/mm ²
		KKK	4.9 N/mm ²
	3	DKD	4.1 N/mm ²
		KKK	4.1 N/mm ²
Delaminazione**		DKD	Conforme
		KKK	Conforme
Prova di trazione dopo bollitura***		Solo per il finger-joint del KKK	13.7 N/mm ²
Prova di trazione ad alta temperatura****			17.2 N/mm ²
Prova di flessione dopo bollitura***			26.3 N/mm ²

* Condizionamento 1: 7g in atmosfera normale (23±2°C and 50±5% u.r.). Condizionamento 2: 7g in atmosfera normale + 4g in acqua fredda (23±2°C). Condizionamento 3: 7g in atmosfera normale + 6h in acqua bollente + 2h in acqua fredda

** Condizionamento: 16h in acqua a 20±5° C + 24±1.5h in stufa a 50±5° C + raffreddamento a 20±2° C e 65±5% u. r.

*** Condizionamento: 4h in acqua bollente + 20h a 65±1°C + 4h in acqua bollente + 1h in acqua a 20±3°C

**** Condizionamento: 6h a 104±3° C

CERTIFICAZIONI:

Vi è la possibilità di richiedere profili certificati FSC®
I profili sono certificati IFT Rosenheim per il finger-joint.




Richiedi i prodotti certificati FSC®




CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Durabilità biologica	Classi: 2-4 Funghi, D Anobium, M Termiti
Impregnabilità	Classi: 4 Durame, 1 Alburno

Riferimenti normativi UNI EN 350 Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno.




DKD

Lunghezza: da 800 a 3500 mm



KKK

Lunghezza: 4500 - 6000 mm



AKA

Lunghezza: 2100 - 4400 mm



Florian Legno S.p.A.
Sede Legale: Via Castellana n° 48/a
31039 Riese Pio X (TV) - Italia
Sede Produttiva: Via Castellana n° 48/a
31039 Riese Pio X (TV) - Italia
Tel. +39 0423 4532 - Fax +39 0423 746588
info@florianinc.com
C.F. Partita IVA - IT00335200267



Flo.it s.r.l.
Sede Legale: Via Castellana n° 48/a
31039 Riese Pio X (TV) - Italia
Sede Produttiva: Via Cal Longa n° 26 - Zona industriale
31028 Vazzola (TV) - Italia
Tel. +39 0438 442195 - Fax +39 0438 443649
flo.it@florianinc.com
C.F. Partita IVA - IT04304100268



Fc Legnami s.r.l.
Sede Legale: Via Castellana n° 48
31039 Riese Pio X (TV) - Italia
Sede Produttiva: Via Bassanese 75
31037 Bessica (TV) - Italia
Tel. +39 0423 470155 - Fax +39 0423 470633
fclegnami@florianinc.com
C.F. Partita IVA - IT04634820262



Iskraleigno s.r.l.
Sede Legale: Via delle Risorgive n°20
34074 Monfalcone - Italia
Sede Produttiva: Via delle Risorgive n°20
34074 Monfalcone - Italia
Tel. +39 0481 710670 - Fax +39 0481 723503
iskraleigno@florianinc.com
C.F. Partita IVA - IT00998770325



DIN d.o.o. | Drvna Industrija Novoselec d.o.o.
Sede Legale: Park Hrvatskih Mučenika 4
10315 Novoselec - Croazia
Sede Produttiva: Park Hrvatskih Mučenika 4
10315 Novoselec - Croazia
Tel. +385 12 897026 - Fax: +385 12 897115
din@din.hr
C.F. Partita IVA - HR09030392140



ELDA DVRO d.o.o.
Sede Legale: IV Maksimirsko Naselje 27
10000 Zagreb - Croazia
Sede Produttiva: IV Maksimirsko Naselje 27
10000 Zagreb - Croazia
Tel. +385 15 589294 - Fax +385 13 095506
info.elda@floriangroup.hr
C.F. Partita IVA - HR31336055559



Lipovljani Lignum d.o.o.
Sede Legale: Industrijska 24
44322 Lipovljani - Croazia
Sede Produttiva: Industrijska 24
44322 Lipovljani - Croazia
Tel. + 385 44 692900 - Fax + 385 44 692927
infoll@floriangroup.hr
C.F. Partita IVA - HR49775985272



Otk d.o.o.
Sede Legale: Vukoviceva 1/A Kaštelanec
42204 Turčin - Croazia
Sede Produttiva: Vukoviceva 1/A Kaštelanec
42204 Turčin - Croazia
Tel. +385 42 645450 - Fax +385 42 645451
info.otk@floriangroup.hr
C.F. Partita IVA - HR11860069196



Di Čazma d.o.o.
Sede Legale: Alojza Vulinca, 28
43240 Cazma - Croazia
Sede Produttiva: Alojza Vulinca, 28
43240 Cazma - Croazia
Tel. +385 43 772 320 - Fax +385 43 771 801
info.dic@floriangroup.hr
C.F. Partita IVA - HR48193612203



Marsolat s.a.s.
Sede Legale: 3 Rue de la Louvière
70100 Velesmes Echevanne - Francia
Sede Produttiva: 3 Rue de la Louvière
70100 Velesmes Echevanne - Francia
Tel. +33 3 84 327452 - Fax +33 3 84 327481
contact.marsolat@florianinc.com
C.F. Partita IVA - FR78426150025



Magyarplan k.f.t.
Sede Legale: 7570 Barcs, hrsz 521/4 - Ungheria
Sede Produttiva: 7570 Barcs, hrsz 521/4 - Ungheria
Tel. +36 82 862769 - Fax +36 82 862770
magyarplan@gmail.com
C.F. Partita IVA - HU 11487984

www.florianinc.com