

SEGATI

ROVERE ROSSO

DESCRIZIONE GENERALE	
Gruppo merceologico	Segati
Specie legnosa	Rovere Rosso (Quercus rubra)
Unità di misura	Metro Cubo (MC)
Durezza della penetrazione	Da media a elevata (Brinell: - N/mm ² II alle fibre, - N/mm ² T alle fibre)
Stabilità dimensionale	Da media a elevata
Ossidazione	Media
Tonalità	Alburno marroncino; durame da marrone chiaro a scuro con note rosate, segnato da qualche raggio midollare
Struttura istologica	Venatura diritta; tessitura media a grossolana

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Densità	700kg/m ³ secco
Ritiro	Radiale 4,2%, Tangenziale 8,9 %
Modulo di elasticità	12500 MPa
Carico di rottura a trazione	5,5 MPa
Carico di rottura a compressione assiale	46,6-50 MPa
Carico di rottura a taglio	12,3 MPa
Carico di rottura a flessione statica	100-112 MPa
Durabilità Biologica	Classi: 3-4 Funghi, n/d Anobium, S Termiti
Impregnabilità	Classi: 2-3 Durame, 1 Alburno

DESCRIZIONE DELLE QUALITÀ:

Il legname è disponibile nella qualità Prime, prevalentemente privo di difetti, accettate eventuali tracce di alburno, piccoli nodi a spillo naturali ammessi.

FORMATO:

- Lunghezza e larghezza variabile.
- Spessore: 27mm - 33 mm - 40 mm 52 mm e altri secondo disponibilità .

Fonte: G. Giordano-Tecnologie del legno; Lignum; CTBA. Umidità del legno: tra 10 e 20% secco

Riferimenti normativi: UNI EN 942 Legno in falegnameria-Requisiti generali, UNI EN 350 Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno

UTILIZZAZIONI:

Utilizzato per costruzioni e rifiniture per interni e per esterni, legno strutturale e ponti di legno, modanature, porte, mobili da cucina, rivestimenti e traversine.

LAVORAZIONE:

Legno di facile lavorazione e taglio; l'essiccazione avviene lenta per evitare eventuali deformazioni, piallatura non dà problemi, l'incollaggio, inchiodatura e avvitarimento non danno particolari problemi, si presta a qualsiasi tipo di finitura.



Florian Legno S.p.A.
Sede Legale: Via Castellana n° 48/a
31039 Riese Pio X (TV) - Italia
Sede Produttiva: Via Castellana n° 48/a
31039 Riese Pio X (TV) - Italia
Tel. +39 0423 4532 - Fax +39 0423 746588
info@florianinc.com
C.F. Partita IVA - IT00335200267



Flo.it s.r.l.
Sede Legale: Via Castellana n° 48/a
31039 Riese Pio X (TV) - Italia
Sede Produttiva: Via Cal Longa n° 26 - Zona industriale
31028 Vazzola (TV) - Italia
Tel. +39 0438 442195 - Fax +39 0438 443649
flo.it@florianinc.com
C.F. Partita IVA - IT04304100268



Fc Legnami s.r.l.
Sede Legale: Via Castellana n° 48
31039 Riese Pio X (TV) - Italia
Sede Produttiva: Via Bassanese 75
31037 Bessica (TV) - Italia
Tel. +39 0423 470155 - Fax +39 0423 470633
fclegnami@florianinc.com
C.F. Partita IVA - IT04634820262



Iskraleigno s.r.l.
Sede Legale: Via delle Risorgive n°20
34074 Monfalcone - Italia
Sede Produttiva: Via delle Risorgive n°20
34074 Monfalcone - Italia
Tel. +39 0481 710670 - Fax +39 0481 723503
iskraleigno@florianinc.com
C.F. Partita IVA - IT00998770325



DIN d.o.o. | Drvna Industrija Novoselec d.o.o.
Sede Legale: Park Hrvatskih Mučenika 4
10315 Novoselec - Croazia
Sede Produttiva: Park Hrvatskih Mučenika 4
10315 Novoselec - Croazia
Tel. +385 12 897026 - Fax: +385 12 897115
din@din.hr
C.F. Partita IVA - HR09030392140



ELDA DVRO d.o.o.
Sede Legale: IV Maksimirsko Naselje 27
10000 Zagreb - Croazia
Sede Produttiva: IV Maksimirsko Naselje 27
10000 Zagreb - Croazia
Tel. +385 15 589294 - Fax +385 13 095506
info.elda@floriangroup.hr
C.F. Partita IVA - HR31336055559



Lipovljani Lignum d.o.o.
Sede Legale: Industrijska 24
44322 Lipovljani - Croazia
Sede Produttiva: Industrijska 24
44322 Lipovljani - Croazia
Tel. + 385 44 692900 - Fax + 385 44 692927
info@floriangroup.hr
C.F. Partita IVA - HR49775985272



Otk d.o.o.
Sede Legale: Vukoviceva 1/A Kaštelanec
42204 Turčin - Croazia
Sede Produttiva: Vukoviceva 1/A Kaštelanec
42204 Turčin - Croazia
Tel. +385 42 645450 - Fax +385 42 645451
info.otk@floriangroup.hr
C.F. Partita IVA - HR11860069196



Di Čazma d.o.o.
Sede Legale: Alojza Vulinca, 28
43240 Cazma - Croazia
Sede Produttiva: Alojza Vulinca, 28
43240 Cazma - Croazia
Tel. +385 43 772 320 - Fax +385 43 771 801
info.dic@floriangroup.hr
C.F. Partita IVA - HR48193612203



Marsolat s.a.s.
Sede Legale: 3 Rue de la Louvière
70100 Velesmes Echevanne - Francia
Sede Produttiva: 3 Rue de la Louvière
70100 Velesmes Echevanne - Francia
Tel. +33 3 84 327452 - Fax +33 3 84 327481
contact.marsolat@florianinc.com
C.F. Partita IVA - FR78426150025



Magyarplan k.f.t.
Sede Legale: 7570 Barcs, hrsz 521/4 - Ungheria
Sede Produttiva: 7570 Barcs, hrsz 521/4 - Ungheria
Tel. +36 82 862769 - Fax +36 82 862770
magyarplan@gmail.com
C.F. Partita IVA - HU 11487984

www.florianinc.com