

SEGATI

TIGLIO

DESCRIZIONE GENERALE	
Gruppo merceologico	Segati
Specie legnosa	Tiglio europeo (Tilla cordata Mill.)
Unità di misura	Metro Cubo (MC)
Durezza della penetrazione	Bassa (Brinell: 37-41 N/mm ² II alle fibre, 13-20 N/mm ² T alle fibre)
Stabilità dimensionale	Da media a elevata
Ossidazione	Da media a bassa
Tonalità	Durame non differenziato, di colore chiaro e presenta di tanto in tanto zone con tonalizzazioni differenti
Struttura istologica	Venatura dritta; tessitura fine ed uniforme

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Densità	900 kg/m ³ fresco, 650 kg/m ³ secco
Ritiro	Radiale 6,6%, Tangenziale 9,3%
Modulo di elasticità	7000-11000 MPa
Carico di rottura a trazione	83-89 MPa
Carico di rottura a compressione assiale	31,5-59 MPa
Carico di rottura a taglio	4.4 MPa
Carico di rottura a flessione statica	73,5-110 MPa
Durabilità Biologica	Classi: 5 Funghi, n/d Anobium, S Termiti
Impregnabilità	Classi: 1 Durame, 1 Alburno

DESCRIZIONE DELLE QUALITÀ:

Classi di qualità: Super Prime White, Prime CND e Cabinet CND

- Super Prime White: prevede materiale bianco su entrambi i lati, ammessi piccoli difetti (nodi) sulla seconda faccia.
- Prime CND: il materiale non è selezionato in base al colore, ammette tonalizzazioni differenti, il cuore non è considerato un difetto, ammessi piccoli difetti (nodi) sulla seconda faccia.
- Cabinet CND: il materiale non è selezionato in base al colore, presenta nodi, il cuore non è considerato un difetto.

FORMATO:

- Lunghezza e larghezza variabile.
- Spessore: 27 mm / 33 mm / 40 mm / 52 mm e altri secondo disponibilità .

Fonte: G. Giordano-Tecnologie del legno; Lignum; CTBA. Umidità del legno: tra 10 e 20% secco

Riferimenti normativi: UNI EN 942 Legno in falegnameria-Requisiti generali, UNI EN 350 Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno

UTILIZZAZIONI:

Impiegato per falegnameria, cornici e profili, nella costruzione di mobili, oggettistica e lavori di intaglio. Può essere utilizzato anche per giocattoli, protesi, cornici, utensili domestici e scarpe di legno.

LAVORAZIONE:

Grazie alla struttura fine ed omogenea è ben lavorabile con tutti gli utensili; l'essiccazione non presenta problemi; inchiodatura e avvitamento non presenta problemi; si può verniciare e laccare bene, a contatto con metalli si può macchiare; l'impregnabilità è buona.

CERTIFICAZIONI:

Vi è la possibilità di richiedere prodotti certificati FSC®.



Richiedi i prodotti certificati FSC®


Florian Legno S.p.A.

Sede Legale: Via Castellana n° 48/a
31039 Riese Pio X (TV) - Italia
Sede Produttiva: Via Castellana n° 48/a
31039 Riese Pio X (TV) - Italia
Tel. +39 0423 4532 - Fax +39 0423 746588
info@florianinc.com
C.F. Partita IVA - IT00335200267


Flo.it s.r.l.

Sede Legale: Via Castellana n° 48/a
31039 Riese Pio X (TV) - Italia
Sede Produttiva: Via Cal Longa n° 26 - Zona industriale
31028 Vazzola (TV) - Italia
Tel. +39 0438 442195 - Fax +39 0438 443649
flo.it@florianinc.com
C.F. Partita IVA - IT04304100268


Fc Legnami s.r.l.

Sede Legale: Via Castellana n° 48
31039 Riese Pio X (TV) - Italia
Sede Produttiva: Via Bassanese 75
31037 Bessica (TV) - Italia
Tel. +39 0423 470155 - Fax +39 0423 470633
fclegnami@florianinc.com
C.F. Partita IVA - IT04634820262


Iskraleigno s.r.l.

Sede Legale: Via delle Risorgive n°20
34074 Monfalcone - Italia
Sede Produttiva: Via delle Risorgive n°20
34074 Monfalcone - Italia
Tel. +39 0481 710670 - Fax +39 0481 723503
iskraleigno@florianinc.com
C.F. Partita IVA - IT00998770325


DIN d.o.o. | Drvna Industrija Novoselec d.o.o.

Sede Legale: Park Hrvatskih Mučenika 4
10315 Novoselec - Croazia
Sede Produttiva: Park Hrvatskih Mučenika 4
10315 Novoselec - Croazia
Tel. +385 12 897026 - Fax: +385 12 897115
din@din.hr
C.F. Partita IVA - HR09030392140


ELDA DVRO d.o.o.

Sede Legale: IV Maksimirsko Naselje 27
10000 Zagreb - Croazia
Sede Produttiva: IV Maksimirsko Naselje 27
10000 Zagreb - Croazia
Tel. +385 15 589294 - Fax +385 13 095506
info.elda@floriangroup.hr
C.F. Partita IVA - HR31336055559


Lipovljani Lignum d.o.o.

Sede Legale: Industrijska 24
44322 Lipovljani - Croazia
Sede Produttiva: Industrijska 24
44322 Lipovljani - Croazia
Tel. + 385 44 692900 - Fax + 385 44 692927
info@floriangroup.hr
C.F. Partita IVA - HR49775985272


Otk d.o.o.

Sede Legale: Vukoviceva 1/A Kaštelanec
42204 Turčin - Croazia
Sede Produttiva: Vukoviceva 1/A Kaštelanec
42204 Turčin - Croazia
Tel. +385 42 645450 - Fax +385 42 645451
info.otk@floriangroup.hr
C.F. Partita IVA - HR11860069196


Di Čazma d.o.o.

Sede Legale: Alojza Vulinca, 28
43240 Cazma - Croazia
Sede Produttiva: Alojza Vulinca, 28
43240 Cazma - Croazia
Tel. +385 43 772 320 - Fax +385 43 771 801
info.dic@floriangroup.hr
C.F. Partita IVA - HR48193612203


Marsolat s.a.s.

Sede Legale: 3 Rue de la Louvière
70100 Velesmes Echevanne - Francia
Sede Produttiva: 3 Rue de la Louvière
70100 Velesmes Echevanne - Francia
Tel. +33 3 84 327452 - Fax +33 3 84 327481
contact.marsolat@florianinc.com
C.F. Partita IVA - FR78426150025


Magyarplan k.f.t.

Sede Legale: 7570 Barcs, hrsz 521/4 - Ungheria
Sede Produttiva: 7570 Barcs, hrsz 521/4 - Ungheria
Tel. +36 82 862769 - Fax +36 82 862770
magyarplan@gmail.com
C.F. Partita IVA - HU 11487984

www.florianinc.com