

## FLO.2 Layer - ROVERE

|                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME COMMERCIALE DEL PRODOTTO:       | FLO.2 Layer                                                                                                                                                                                                         |
| STANDARD DI RIFERIMENTO DI PRODOTTO: | UNI EN 13489:2023<br>Elementi di parquet multistrato ad uso interno per pavimentazione                                                                                                                              |
| SPECIE LEGNOSE UTILIZZATE:           | Strato superficiale: Quercus spp.                                                                                                                                                                                   |
| ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PRODOTTO:   | Primo strato: cartella di rovere - Secondo strato: multistrato di betulla                                                                                                                                           |
| FINITURE DEL PRODOTTO:               | Microbisellatura sui lati degli elementi con superficie calpestabile spazzolata o non spazzolata, verniciata con prodotto a base d'acqua pigmentato in linea con essiccazione UV. Disponibile in varie colorazioni. |
| TIPI DI POSA:                        | incollato o flottante: seguire scrupolosamente le istruzioni del manuale di installazione.                                                                                                                          |
| MISURE DEL PRODOTTO:                 |                                                                                                                                                                                                                     |
| Spessore del prodotto                | 15 mm $\pm$ 0.5 – strato nobile 4 mm (strato nobile 3 e 2,5 mm su richiesta. Spessore in riferimento a quanto indicato in conferma d'ordine)                                                                        |
| Larghezza:                           | 192 mm (242 o 152 mm o sotto misure, in riferimento a disponibilità e a quanto indicato in conferma d'ordine)                                                                                                       |
| Lunghezza:                           | 1175 - 1850 – 2150 – 2350 o sotto misure, in base a disponibilità e a quanto indicato in conferma d'ordine)                                                                                                         |

| TEST                                      | REFERENCE           | VALUE                                                  |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| MARCATURA CE                              | EN14342:2013        | CE                                                     |
| EMISSIONE DI FORMALDEIDE: METODO A CAMERA | EN 717-1:2004       | E1 - $\leq 0,062$ mg/m <sup>3</sup> Reg (UE) 2023/1464 |
| PENTACLOROFENOLO                          | CEN/TR 14823:2003   | $\leq 5$ ppm                                           |
| RESISTENZA AL FUOCO                       | UNI EN 13501-1:2018 | Cfl-s1                                                 |
| CONDUTTIVITA' TERMICA                     | UNI EN 14342:2013   | 0,17 W/mK                                              |
| DURABILITÀ                                | EN 335:2007         | Class 1                                                |
| DENSITÀ                                   | /                   | 750 $\pm$ 50 kg/m <sup>3</sup>                         |
| SISTEMA DI BLOCCAGGIO                     | EN 13489:2023       | M/F                                                    |

